

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 14/20


- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Prirodni agregat veličine 11/16 mm TRNAVA**
- 2) Namjeravana uporaba građevinskog proizvoda: **Za izradu bitumenskih mješavina za ceste, površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina**
- 3) Ime i adresa proizvođača: **GP JEDINSTVO d.o.o. Ulica Patrijarha Gavrila Dožića 56, BA -78400 GRADIŠKA**
- 4) Ovlašteni predstavnik: **GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. Novi Golubovec 26, HR-49255 NOVI GOLUBOVEC**
- 5) Sustav ocjenu i provjeru stalnosti svojstava građevinskog proizvoda: **2+**
- 6) Usklađena norma: **EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004**
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje br. **2477-CPR-2740**
- 7) Objavljena svojstva:

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA/(RAZREDI/RAZINA)	
Granulometrijski sastav, gustoća i upijanje vode	Frakcija agregata (d/D)	11/16 mm
	Granulometrija	G_c 90/15
	Sadržaj sitnih čestica	f₁
	Indeks oblika	SI₂₀
	Indeks plosnatosti	FI₁₅
	Gustoća zrna (Mg/m ³)	ρ_a 2,95
		ρ_{rd} 2,86
		ρ_{ssd} 2,89
Upijanje vode (%)	1,3	
Otpornost na drobljenje	Otpornost na drobljenje	LA₁₅
Otpornost na trošenje	Otpornost na trošenje	M_{DE}15
Otpornost na poliranje	Otpornost na poliranje	PSV₅₀
Otpornost na abraziju	Otpornost na površinsku abraziju	AAV₁₀
Otpornost na toplinski šok	Otpornost na toplinski šok	VLA₆
Prionljivost agregata i bitumenskog veziva	Metoda A (6sati)	80
	Metoda B	100
Otpornost na smrzavanje	Postojanost na magnezijev sulfat	MS₁₈
Udio drobljenih i lomljenih zrna	Udio drobljenih i lomljenih zrna	C_{100/0}
Sastav/sadržaj	Kemijski sastav/petrografska vrsta	dijabaz
Otpuštanje opasnih tvari	Otpuštanje opasnih tvari	Prirodni kamen- Nema otpuštanja opasnih tvari
Određivanje lakih zagađenja	Određivanje lakih zagađenja	m_{LPC} 0,1

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Mjesto i datum:
Gradiška, 24.11.2020. god.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Direktor: Zdravko Praštalo, dipl.inž.maš.



OZNAKA SUKLADNOSTI


2477

GP JEDINSTVO d.o.o.

Ulica: Patrijarha Gavrila Dožića 56, BA-78400 GRADIŠKA

R.J. Kamenolom "Trnava"/Separacija

Ulica: Trnavska b.b., BA-78405 Gornji Podgradci

20
2477-CPR-2740
EN 13043:2002 i EN 13043:2002/AC:2004
Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu
cesta aerodromskih pista i drugih prometnih površina
Prirodni agregat 11/16 mm Trnava

Izjava o svojstvima br.14/20

Veličina frakcije	oznaka	11/16 mm
	razred	G_c 90/15
Sadržaj sitnih čestica	razred	f₁
Indeks oblika	razred	SI₂₀
Indeks plosnatosti	razred	FI₁₅
Gustoća	deklarirana vrijednost	ρ_a=2,95 Mg/m³
	deklarirana vrijednost	ρ_{rd}=2,86 Mg/m³
	deklarirana vrijednost	ρ_{ssd}=2,89 Mg/m³
Upijanje vode	deklarirana vrijednost	1,3 %
Otpornost na drobljenje	razred	LA₁₅
Otpornost na trošenje	razred	M_{DE}15
Otpornost na polirnost	razred	PSV₅₀
Otpornost na abraziju	razred	AAV₁₀
Otpornost na toplinski šok	deklarirana vrijednost	VLA_s
Prionljivost bitumenskog veziva		
Metoda A (6h)	deklarirana vrijednost	80 %
Metoda B	deklarirana vrijednost	100 %
Ispitivanje magnezijum sulfatom	razred	MS₁₈
Udio drobljenih i lomljenih zrna	razred	C_{100/0}
Sastav	petrografski sastav	dijabaz
Otpuštanje opasnih tvari	granična vrijednost na mjestu upotrebe	nema
Određivanje lakih zagađenja	razred	m_{LPC} 0,1

TEHNIČKA UPUTA
NAMJENA:

Prirodni agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina.

SASTAV:

Prirodni agregat – petrografski sastav-dijabaz.

PAKIRANJE:

U rastresitom stanju.

SKLADIŠTENJE:

Kemijska i fizička svojstva proizvoda dozvoljavaju skladištenje proizvoda na otvorenim deponijama u rastresitom stanju.

Deponije moraju biti unaprijed pripremljene i očišćene te međusobno fizički odvojene kako ne bi došlo do zagađenja odnosno miješanja s drugim proizvodima.

ROK UPOTREBE:

Neograničen.

TRANSPORT:

Transportno sredstvo mora biti čisto i bez ostataka prethodno transportirang materijala.

U slučaju potrebe (kiša, vjetar) zaštititi agregat nepromočivim folijama.

Prilikom utovara, prevoza i istovara voditi računa da ne dođe do onečišćenja i segregacije agregata.

Za vrijeme transporta spriječiti prašenje materijala. Prirodni agregat frakcije 11/16 mm nije uvršten među opasne tvari za prevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad.